

# ZETOLAN<sup>®</sup>-W 1

## CERA PARA ENCOFRADOS



- Cunde mucho
- Acción separadora garantizada
- Fácil de usar
- No corroe el aluminio ni el hierro fundido. No ataca las pinturas

ZETOLAN-W 1 es una cera para encofrados que se puede pulverizar, y que es apta para encofrados de acero, aluminio y plásticos, así como para troqueles de caucho.

Gracias a su composición especial se consiguen capas finas, homogéneas y fácilmente desmoldables, y que además duran mucho. ZETOLAN-W 1 es apto también para aplicaciones en las que los tiempos de elaboración son muy largos, y en los que se forman mucho polvillo



**ZETOLAN®-W 1**

Producto n°: 10.040

## CERA PARA ENCOFRADOS

### DESCRIPCIÓN

ZETOLAN-W 1 es una dispersión de diferentes tipos de ceras y disolventes volátiles.

### VENTAJAS

- Cunde mucho
- Acción separadora garantizada
- Fácil de usar
- ZETOLAN-W 1 no corroe el aluminio, el acero fundido. No ataca las pinturas

### DATOS TÉCNICOS

Densidad: 0,78 g/cm<sup>2</sup>  
Apariencia: lechosa, blanca  
Punto de inflamación: > 55 °C

### MODO DE USO

#### A) Como desencofrante de hormigón

ZETOLAN-W 1 se aplica con el pulverizador o con un pincel, esponja o cepillo. En caso de superficies muy porosas o muy absorbentes se recomienda una segunda aplicación. El consumo medio está entre 50 - 100 g/m<sup>2</sup>.

#### B) Como protección y separador para piezas del encofrado

Al actuar como conservante de los marcos de metal, los soportes y los puntales del encofrado, que normalmente van en la parte trasera del mismo, y al evitar que el hormigón se adhiera, permite reducir el proceso de limpieza a un mínimo. Un solo tratamiento con ZETOLAN-W 1 es suficiente para 5 ó 6 cargas y reduce el proceso de limpieza considerablemente. Para otros elementos del encofrado, de techo y de pared, aconsejamos rociar el producto por todo su contorno y en su totalidad.

### ENVASADO

Garrafas de metal de 30 litros y barriles de metal de 60 y 210 litros.

### ALMACENAMIENTO

Proteger de las heladas, en lugar fresco, y alejado del fuego en contenedores cuidadosamente cerrados. Durante 12 meses como mínimo.

### MEDIDAS DE PRECAUCIÓN

Durante su manipulación se debe mantener una buena ventilación. No fumar y mantener alejado del fuego. Evitar el contacto con los ojos y la inhalación de la neblina que se pueda formar durante su pulverizado. Para más información sobre medidas de seguridad, consultar nuestra hoja DIN de seguridad. Peligrosidad para las aguas: 1 (según la normativa alemana). Toxicología: No es venenoso ni tóxico

#### Observaciones:

Con la publicación de la presente edición quedan sin valor todas las anteriores fichas técnicas. Nuestras recomendaciones, que damos con nuestra mejor intención y que se basan en años de experiencia, no son vinculantes y no generan ninguna relación jurídica contractual. La forma de uso y las cantidades se tienen que adaptar a las condiciones locales.

03.01.2005

**DyD ... productos que dejan huellas**

tel: +34 902 10 40 56

móvil +34 629 51 39 30

info@d-y-d.com

www.d-y-d.com